

HIDROFUGOL

O Hidrofugol é um impermeabilizante de pega normal, com a capacidade de melhorar a trabalhabilidade da argamassa. Produz argamassas e concretos impermeáveis de forma segura e duradoura, eliminando a necessidade de uso de cal nas argamassas. O produto é indicado para revestimentos internos e externos, subsolos, alicerces, lajes, piscinas, entre outros.

PROPRIEDADES

- ✓ Produz argamassas e concretos impermeáveis de forma segura e duradoura;
- ✓ Aumenta a trabalhabilidade da massa;
- ✓ Reduz o custo com manutenção futura.

DOSAGEM

As dosagens recomendadas são:

Argamassa Impermeável: Dosar 500 ml para cada saco de cimento de 50 kg usado na massada.

Concreto Impermeável: Dosar 150 ml para cada saco de cimento de 50 kg usado no concreto.

- Dosagem de cimento de no mínimo 300kg por m³ de concreto;
- Utilizar aditivo redutor de água para obter fator água/cimento inferior a 0,50;
- Usar preferencialmente cimento de endurecimento lento
- Proteger o concreto do sol, vento e chuva nas primeiras 48 horas.

MODO DE USO

Este produto deve ser previamente misturado em parte da água usada no amassamento. Em rebocos e assentamentos normais, usar traços de 1:4 a 1:6 (cimento:areia) usando areia média fina. Rebocar normalmente, tomando o cuidado de molhar previamente a parede chapiscada antes de aplicar a massa;

Em aplicações onde a pressão da água ou a incidência de umidade são elevadas, usar traço 1:3 (cimento:areia). Nestes casos usar areia de granulometria média ou média grossa. Nos casos de dúvida, seguir instruções do engenheiro responsável e/ou consultar o fabricante.

OBS: Não usar cal, argila ou similares. A argamassa deve ser composta de areia, cimento, água e Hidrofugol.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

HIDROFUGOL não é tóxico, não é corrosivo e não é inflamável, podendo ser manuseado normalmente. Em contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância. Em caso de ingestão acidental não provocar vômito e procurar auxílio médico.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas e manter afastado de fonte de ignição.

VALIDADE

12 meses da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente e nas embalagens intactas.

EMBALAGENS

Embalagens de 50, 200 e 1000 kg.