

OLEOMIX-BA

O Oleomix-BA é uma mistura desenvolvida especialmente para ser utilizado na produção de desmoldante à base de álcool. Após sua diluição em etanol pode ser aplicado tanto em formas metálicas quanto de madeira. O produto oferece alto rendimento, promovendo excelente acabamento superficial e mantém as formas limpas.

PROPRIEDADES

- ✓ Diluição em álcool, proporcionando alto rendimento;
- ✓ Elimina ou reduz as bolhas superficiais;
- ✓ Proporciona ótimo acabamento superficial;
- ✓ Mantém as formas limpas.
- ✓ Redução de custos: por ser um produto diluído no seu local de uso, evita a bi-tribuição do etanol e ainda reduz os custos de frete e embalagem.

ARMAZENAMENTO

Em local fresco, abrigado e nas embalagens originais fechadas, distantes de fontes de calor e ignição.

Após a mistura com álcool, seguir as recomendações para produtos inflamáveis.

MODO DE USO

O produto deve ser misturado com álcool (etanol). Após o preparo, o desmoldante pode ser utilizado por tempo indeterminado, desde que armazenado em local adequado e em embalagens fechadas.

Deve ser aplicado com auxílio de um pulverizador. A aplicação deve cobrir toda a superfície da forma e deve-se evitar aplicação em excesso.

VALIDADE

Até 24 meses após a data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Oleomix BA é um composto totalmente vegetal. É combustível, no entanto não é inflamável. Deve ser manuseado com o uso dos EPI's adequados. Não deve ser ingerido. Caso aconteça, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Evitar contato prolongado com a pele e olhos. Havendo irritação, procurar auxílio médico.

*Após o Oleomix BA ser misturado com álcool, seguir as instruções para produtos inflamáveis com relação ao manuseio e estocagem.

PRODUTO	DENSIDADE (g/m³)	DOSAGEM (sugerida)	CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO	TIPO DE EMBALAGEM
OLEOMIX BA 21	0,90 a 0,92 em 25°C.	1+2 até 1+4 (Oleomix BA + álcool) medição em volume	Indicado para aplicar em moldes abrigados da chuva	50, 200 e 1000 L
OLEOMIX BA 42	0,90 a 0,92 em 25°C.	1+2 até 1+5 (Oleomix BA + álcool) medição em volume	Indicado para aplicar em moldes expostos ou não a chuva	50, 200 e 1000 L